

GEOMEMBRANA PVC STANDARD 1mm.

INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO: 440496
GRABADO: IRLANDA

COMPOSICIÓN

FILM: POLICLORURO DE VINILO TIPO PVC-S
PLASTIFICANTES ORGÁNICOS PRIMARIOS
PIGMENTOS ORGÁNICOS

Especial: FOTOESTABILIZANTES CONTRA LA RADIACIÓN UV.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

CALANDRADO - LAMINADO

PROPIEDADES FÍSICAS

	UNIDAD	VALOR	Tolerancia	MÉTODO
ESPESOR:	(um)	1000	± 5%	CCA-INS-01
ANCHO:	(m)	1.50	min	CCA-INS-02
PESO LINEAL:	(g/m)	2000	± 5%	CCA-INS-03
COLOR:	SEGÚN ESTÁNDAR			CCA-INS-04

PROPIEDADES MECÁNICAS

	UNIDAD	Longitudinal	Transversal	Tolerancia	MÉTODO	
Resistencia a la tracción:	(N/cm)	180	145	± 5%	ASTM D-882	
Resistencia al desgarre	Inicio	(N)	75	80	± 5%	ASTM D-1004
	Propagado	(N)	24	26	± 5%	CCA-INS-08
Elongación hasta la rotura:	(%)	550	580	± 5%	ASTM D-882	